

# ESTUCO 1230

---

## NATURALEZA

Dispersión acuosa de polímeros acrílicos.

## CARACTERÍSTICAS

<b>Aspecto</b>	:	Pasta viscosa color crema
<b>Carácter iónico</b>	:	No iónico
<b>Solubilidad</b>	:	Dispersable en agua
<b>Compatibilidad</b>	:	Compatible con auxiliares de acabado
<b>Estabilidad</b>	:	Buena
<b>pH al 10%</b>	:	7 – 8
<b>Viscosidad (Brookfield)</b> (spdd #4, 60 RPM)	:	85000 – 95000 ctp

## APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **ESTUCO 1230** después de impregnar, diluido en proporción 1:1 ó 1:2, dependiendo de las características del cuero a ser procesado.

Seguir el siguiente proceso:

- Aplicar a pistola o en máquina roller
- Dejar reposar 60 minutos
- Planchar con placa lisa a 80° C
- Aplicar lija No. 400
- Pintar normalmente

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en envases cerrados, en lugares alejados de altas temperaturas.