

ESTUCO 1230

NATURALEZA

Dispersión acuosa de polímeros acrílicos.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	:	Pasta viscosa color crema
Carácter iónico	:	No iónico
Solubilidad	:	Dispersable en agua
Compatibilidad	:	Compatible con auxiliares de acabado
Estabilidad	:	Buena
pH al 10%	:	7 – 8
Viscosidad (Brookfield) (spdd #4, 60 RPM)	:	85000 – 95000 ctp

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **ESTUCO 1230** después de impregnar, diluido en proporción 1:1 ó 1:2, dependiendo de las características del cuero a ser procesado.

Seguir el siguiente proceso:

- Aplicar a pistola o en máquina roller
- Dejar reposar 60 minutos
- Planchar con placa lisa a 80° C
- Aplicar lija No. 400
- Pintar normalmente

ALMACENAMIENTO

Almacenar en envases cerrados, en lugares alejados de altas temperaturas.