

CERA PLA PULL-UP

GENERALIDADES

Naturaleza	:	Formulación de ceras especiales
Apariencia	:	sólido suave, color café
Sólidos totales	:	Min. 98%
Punto de Fusión °C	:	Inicial = 40°C Final = 49°C

PROPIEDADES

CERA PULL UP PLA está indicada para trabajar cueros en los que se requiere lograr un efecto tipo pull-up o envejecido. Puede ser utilizado en combinación con el ACEITE PULL UP 1305 regulando así el efecto deseado. Debido al aspecto sólido es necesario trabajarlo en máquina de rodillos. Puede aplicárselo a pistola siempre y cuando se lo combine con el ACEITE PULL UP 1305.

APLICACIÓN

Efecto Crazy Hourse

800 **CERA PULL UP PLA**
200 ACEITE PULL UP 1305

Roller - pistola

Reposo 8 horas, Plancha Saint Blaste 90 °C, 120 bars de presión, 3 segundos

Efecto Envejecido

600 **CERA PULL UP PLA**
400 ACEITE PULL UP 1305

Roller - pistola

Reposo 8 horas, Plancha Saint Blaste 90 °C, 120 bars de presión, 3 segundos

