

COMPAC JM



CARACTERÍSTICAS

NATURALEZA	:	Formulación de polímeros de distinta naturaleza y auxiliares de terminación balanceados.
ASPECTO	:	Suspensión viscosa blanquesina.
ESTABILIDAD	:	Buena en condiciones de almacenamiento normal Mantener los envases bien cerrados.
VISCOCIDAD	:	28 seg. copa four 4

PROPIEDADES

- **COMPAC JM** está específicamente balanceado para trabajos de terminación o restauración de pieles; siendo especialmente indicado para cueros fuertemente pigmentados como cueros anilina o como pre-fondo según su dosificación y aplicación.
- **COMPAC JM** confiere una gran adherencia y facilidad de cobertura para todo tipo de piel.
- Su aplicación se realiza con una relación de agua en el orden de 1 a 1. Es decir por cada kilo de agua 1 kg. de **COMPAC JM**, con la respectiva adición de pigmentos en un procedimiento de acabado normal.

RECOMENDACIÓN DE APLICACIÓN.

CUEROS CORREGIDOS:

-Agua	400
-Compac JM	400
-Dermacol Negro 500 TE	200

APLICACIÓN: Gemata 2 pasadas 4 a 5 gr/pie2
Plancha poro fino
Gemata 1 pasada 3 a 4 gr/pie2

CUEROS PLENA FLOR

-Agua	580
-Compac JM	300
-Dermacol Negro 500 TE	70
-Penetrante PI	50

APLICACIÓN: Cruz a pistola 2 pasadas
Plancha poro fino
Cruz a pistola

PRE FONDO

-Agua	600
-Compac JM	300
-Dermacol Negro 500 TE	30
-Complejo Negro	20
-Penetrante PI	50

APLICACIÓN: Cruz a pistola 2 pasadas
Plancha poro fino
Continuar con el acabado normal